

TEHNIČNI LIST 03.01.41-SLV



GAŠENI Apneni belež

Naravni belež

1. Opis, uporabnost

GAŠENI Apneni belež je čisto, fino mleto gašeno apno. Uporaben je kot zaščitni premaz notranjih zidnih površin v skladiščih, kletah, shrambah, zakloniščih, hlevih, ipd., pa tudi fasadnih zidnih površin, če so zaščitene pred padavinami. Primerna podlaga so fini apneni in apnenocementni ometi, ne pregrobi apneni in apnenocementni dekorativni ometi in stari, podlage dobro prijete nanosi apnenih premazov.

GAŠENI Apneni belež se lahko uporablja tudi za zimsko zaščito sadnega drevja (premazovanje debel in debelejših vej).

GAŠENI Apneni belež je glede vseh lastnosti enak staranemu klasično gašenemu apnu. Odlikuje ga nizka vsebnost lahko hlapnih organskih snovi in ne vsebuje težkih kovin. Uporaben je tudi v prostorih s povišano zračno vlago. Površine imajo po barvanju prijete, značilen vonj po apnu. Barvni film je dobro paroprepusten in odporen na suho drgnjenje, pri brisanju z mokro krpo ali gobo pa se poškoduje.

2. Barvni odtenki

- bela (odtenek 1001)

3. Tehnični podatki

Embaliranje	5 l, 16 l	
Gostota	~1,21 kg/dm ³	
vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC)	1 g/l	
zahteva EU VOC – kategorija	A/a<30	
Redčenje z vodo - masno	10%	
Redčenje z vodo - volumsko	~12%	
čas sušenja	suho na otip	4-6h

T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %		primerno za nadaljnjo obdelavo	24h
Izdatnost		90-110 ml/m ² (za enoslojni nanos)	
priporočeno število nanosov		2-3	
lastnosti posušenega barvnega filma	paraprepustnost EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<90
		vrednost Sd (d = 100 μm)	<0,01m razred 1 (visoka paroprepustnost)
	Oprijem na standarden apnenocementni omet (1 : 1 : 6)(EN 1542)		>0,35 MPa

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +8 °C do +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

5. Priprava podlage

Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opaznih olj, masti in druge umazanije.

Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline. S prebarvanih površin odstranimo vse vodotopne barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo.

Pred prvim barvanjem je potreben osnovni premaz. Priporočamo kar s 30% do 50 % vode razredčen GAŠENI Apneni belež. Osnovni premaz nanesemo s pleskarskim ali zidarskim čopičem ali z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih pričnemo 24 ur po nanosu osnovnega premaza.

Pri obnovitvenih barvanjih osnovni premaz običajno ni potreben.

6. Priprava premaza

Barvo pred uporabo le temeljito premešamo, če je potrebno, jo nato na konsistenco primerno tehniki in pogojem nanašanja razredčimo z vodo (glej zgornjo tabelo).

7. Nanašanje premaza

Premaz nanašamo v dveh ali treh slojih v razmaku 24 ur (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) s pleskarskim čopičem ali z brizganjem.

Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitve od enega do drugega skrajnega robu. Za pištolo za brizganje nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej, pomagamo pa si s primernimi čopiči.

POZOR! Pred nanašanjem premazov na bazi apna dobro zaščitimo okenske in vratne okvirje, okenske police, pa tudi druge izpostavljene in občutljive površine, saj je madeže težko ali celo nemogoče odstraniti.

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

8. Vzdrževanje in obnavljanje prebarvanih površin

Prebarvane površine kakega posebnega vzdrževanja ne potrebujejo. Neoprijet prah in drugo neoprijeto umazanijo lahko ometemo ali posesamo.

Na površinah, s katerih umazanije na opisan način ni možno odstraniti, opravimo obnovitveno barvanje, ki obsega nov dvoslojni nanos barve, kot je opisano v poglavju »Nanašanje premaza«. Osnovni premaz pri obnovitvenem

barvanju običajno ni potreben.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 90 mesecev.

10. Druge informacije

Tehnična navodila so podana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti v primeru, če je podlaga za nanos naših izdelkov pripravljena neustrezno ali z materiali neustrezne kvalitete drugih proizvajalcev. V primeru nanosa naših izdelkov na že obstoječe podlage starih nanosov oz. na pred pripravljene podlage z materiali drugih proizvajalcev, je obvezno potrebno pred pričetkom del izdelati ustrezna testna polja oz. površine z vsemi predvidenimi nanosi JUB-ovih izdelkov, skladno s tehničnimi navodili.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 121/25-čad, 24.11.2025